

EXPÉDITEUR (from) : BRAULT OLIVIER

DESTINATAIRE(S) (to) : Monsieur LOUVET

TÉL : 01.64.68.85.35

SOCIÉTÉ (company) : LURIE

FAX : 01.64.68.84.79

FAX : .....

DATE : Le 15 décembre 2008

NB. DE PAGES DONT CELLE-CI  
(number of pages including this one) :

OBJET : Résultats des essais de réaction au feu

Dossier : ES541080197

Monsieur,

Les épreuves après vieillissement sur le produit « Vernis ALPHAFLAM + vernis de finition ALPHACOAT » appliqué sur une face sont à présent terminées.

Quantité de vernis ALPHAFLAM : 500 g/m<sup>2</sup> humide appliqué en 2 couches.

Quantité de vernis de finition ALPHACOAT : 150 g/m<sup>2</sup> humide.

Les résultats obtenus lors de l'essai « Essai par rayonnement » satisfont aux classements suivants :

- **M2 appliqué sur contreplaqué d'épaisseur 5 mm.**
- **M1 appliqué sur contreplaqué d'épaisseur 10 mm.**
- **M1 appliqué sur planche de sapin d'épaisseur 10 mm.**
- **M2 appliqué sur panneau particules de bois d'épaisseur 10 mm.**
- **M1 appliqué sur panneau triply d'épaisseur 10 mm.**
- **M2 appliqué sur panneau triply d'épaisseur 10 mm à raison de 350 g/m<sup>2</sup> humide d'ALPHAFLAM pour cette version.**

Sincères salutations

OLIVIER BRAULT

Les informations contenues dans ce document sont considérées provisoires dans l'attente de leur validation