



Lurie

Produits et techniques d'ignifugation

Luribois' O

PRESENTATION

PEINTURE INTUMESCENTE ACRYLIQUE MATE sans odeur et à faible teneur en COV.

Nouvelle génération de peinture intumescente elle peut être employée dans tous type de locaux recevant du public.

DESTINATION

Protection contre le feu du bois et de ses dérivés, agglomérés, contreplaqués...

Application double face si les deux faces du bois sont accessibles ; sur une seule face, si l'autre est plaquée contre un support. Dans ce cas, le classement n'est valable que pour la face traitée.

UTILISATION

INTERIEURE EXCLUSIVEMENT, sur supports exempts de tout revêtement ou traitement pour bénéficier de la validité du procès verbal de classement au feu.

Durabilité du classement illimité.

PROPRIETES PARTICULIERES

La peinture *Luribois' O* est un produit développant une « meringue » isolante en cas de contact avec le feu. Classement M1 en réaction au feu du bois et dérivés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériel d'application** : Brosse, pistolet
- **Diluant** : Ne pas diluer
- **Consistance** : Légèrement thixotrope
- **Nettoyage du matériel** : A l'eau
- **Rendement** : 350 g/m² par face
: 500 g/m² en 2 couches si application en simple face
- **Séchage** : Hors poussière : 2 heures
Recouvrable : 6 heures

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Extrait sec** : 66± 2 %
- **Densité** : 1,35± 0,05
- **Aspect** : Liquide et lisse
- **Point Eclair** : Sans objet
- **Teinte** : Blanc, teintes possible avec la finition Picador
- **Conservation** : 1 an en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Aspect du film sec** : Mat et lisse

CONDITIONNEMENT

5 et 20 Kg

HYGIENE ET SECURITE : Voir fiche de données de sécurité correspondante.

CONSEILS PRATIQUES

Luribois' O

PHASE 1 PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être exempt de tout revêtement. S'il existe déjà un revêtement, il est indispensable d'effectuer un décapage par abrasion ou par brûlage, à l'exclusion d'un procédé chimique

PHASE 2 MISE EN OEUVRE

- Agiter fortement - Prêt à l'emploi : ne pas diluer

PHASE 3 FINITION

- Possibilité d'obtenir un aspect velouté dans une large gamme de couleurs avec la finition PICADOR par simple application à la brosse ou au pistolet (de 100 à 150 ml/m² en une ou deux couches) (procès verbal du CSTB).
- Ne pas appliquer une peinture de finition traditionnelle sur le *Luribois' O*



Chaque maisonnette en bois était peinte uniquement à l'intérieur. L'une avec une peinture latex et l'autre avec une peinture pour bois de la gamme LURIE. Quinze minutes plus tard, la première maison est détruite alors que la maison LURIE est intacte.

Nos conseils techniques d'utilisation, exprimés oralement, par écrit ou au moyen d'essais, sont donnés au mieux de nos connaissances. Ils constituent de simples indications qui n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier vous même si les produits livrés par nous conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'application et l'utilisation des produits échappent à notre contrôle et, en conséquence, relève exclusivement du domaine de votre responsabilité personnelle. Nous garantissons, bien entendu, la qualité rigoureuse de nos produits. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de déterminer vous même les mesures de sécurité adaptées aux conditions propres à votre exploitation.

La présente fiche technique doit être présente sur le chantier d'application.