



INFORMATIONS PRODUIT

OCTOBRE 2010

PUTOP SUPREME

DESCRIPTION	Peinture murale mat satinée pour intérieur, à base d'eau et de dispersion d'acrylate.
CARACTÉRISTIQUES	Couleurs puissantes et opacité élevée. Bien ponçable et résistant au frottement. Facile à nettoyer, résistant aux produits de nettoyage courants. Facile à appliquer. Non-adhérent (après 7 jours de durcissement).
APPLICATION	Convient aux applications de stands et de décorations où on désire un produit de haute qualité. Pour une finition mat satinée facile à nettoyer sur les murs intérieurs. Putop Supreme est le support idéal pour Frescolithe Metallics et Blinx.
TEINTES	Blanc, pastel et foncé.
BRILLANCE	Mat satiné (8-10%).
CONDITIONNEMENT	4 et 12 kg.
DONNÉES DE BASE	Déterminé à 23°C et 50% H.R. Densité : 1,4 kg/dm ³ . Hors poussière : après env. 1 heure. Sec : après env. 2 heures. Recouvrable : après env. 4 heures. Conservation : 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec. C.O.V. : classe A/a. 30 g/l (2010) max. 30 g/l.
RENDEMENT	Dépendant de la nature et de la structure du support : env. 5 m ² /kg.
MISE EN OEUVRE	Méthode d'application : facile à appliquer au brosse et/ou rouleau. : peut être pulvérisé parfaitement au pistolet et/ou airless. : pistolet airless pression 180-190 bar, buse: 515. Conditions d'application : support et la température ambiante au-dessus de 5°C. : humidité relative max. 80%. : assurer une ventilation adaptée. Dilution : 5% max. à l'eau.



TECHNI QUARTZ®
N.V.
S.A.

www.techniquartz.be

CONDITION DU SUPPORT

Appliquer Putop Supreme toujours sur un support sec, propre, dégraissé, stable et non poreux. Imprégner les fonds poreux comme le plâtre, le gypse, les briques silicocalcaires, le béton cellulaire, etc. avec Putop Imprégnation.
Sur supports stables et non poreux, Putop Supreme peut être appliqué directement en 2 couches avec un temps de séchage d'env. 4 heures.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau, immédiatement après usage.

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.

En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.