



Lurie

Produits et techniques d'ignifugation

Picador

PRESENTATION

PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE HAUT DE GAMME EN PHASE AQUEUSE A L'ASPECT VELOUTE POUR SYSTEME INTUMESCENT.

DESTINATION

Finition facultative de la peinture intumescente **LURIBOIS'O**

UTILISATION

INTERIEURE uniquement

PROPRIETES PARTICULIERES

Produit technique ignifugé, il permet l'obtention d'une finition très soignée et teintée tout en conservant la protection contre le feu de la peinture intumescente (l'emploi d'une finition non mentionnée sur le procès-verbal, annule toutes les garanties liées à celui-ci).

Grand confort d'utilisation – faible odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Application** : En 1 ou 2 couches pour les couleurs « pastel »
En 2 couches pour les couleurs plus vives
- **Matériel d'application** : Brosse, Rouleau, Pistolet, Airless
- **Consistance** : Légèrement thixotrope
- **Dilution** : Prêt à l'emploi, ne pas diluer
- **Nettoyage du matériel** : A l'eau
- **Séchage** : 2 heures
Recouvrable après 6 heures
- **Rendement** : 100 à 150 ml/m² - 1 ou 2 couches selon résultat
- **Nettoyage du matériel** : A l'eau

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Extrait sec** : 58 ± 2 % en poids
- **Densité** : 1,3 ± 0,1
- **Aspect** : Lisse velouté
- **Point Eclair** : Sans objet
- **Teinte** : Blanc - Teintes RAL sur demande
Teintes du nuancier LAGDECO sur demande
- **Température d'application** : Entre 10 et 25°C
- **Conservation** : 1 an en local sec (temp > 5°C)

CONDITIONNEMENT

4 et 15 litres

HYGIENE ET SECURITE

Voir fiche de données de sécurité correspondante

Fiche technique n° 4a recto
Edition n°04 – septembre 2011



CONSEILS PRATIQUES

Picador

Picador possède un procès-verbal délivré par le C.S.T.B. attestant du maintien du classement M1 (ou M2 selon support) en réaction au feu obtenu par la peinture intumescente LURIBOIS'O.

Cette finition ignifugée est un produit technique qui ne doit pas être substitué ou recouvert par une autre finition.

PICADOR est employé pour les travaux où une finition particulièrement soignée est recherchée. Sa formulation lui permet d'être teintée dans une large palette de couleurs.

- Bien agiter le produit avant emploi.
- Appliquer sur support revêtu de la peinture intumescente depuis au moins 24 heures.
- Appliquer sans dilution en passe homogène.
- Deux passes sont nécessaires pour les couleurs vives ou sombres.

ATTENTION : Les teintes du PICADOR ne sont obtenues qu'après séchage. Ne pas tenir compte de la teinte en pot.

En fonction du taux de colorants introduits, on peut dans certains cas observer une légère modification de l'aspect velouté.

Nos conseils techniques d'utilisation, exprimés oralement, par écrit ou au moyen d'essais, sont donnés au mieux de nos connaissances. Ils constituent de simples indications qui n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier vous-même si les produits livrés par nous conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'application et l'utilisation des produits échappent à notre qualité rigoureuse de nos produits. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de déterminer vous-mêmes les mesures de sécurité adaptées aux conditions propres à votre exploitation.

La présente fiche technique doit être présente sur le chantier d'application.