



PUTOP PU CLEAR

DESCRIPTION	Putop PU Clear est un vernis de parquet à l'eau à base de 100% de polyuréthane.
CARACTÉRISTIQUES	La couche durcie est très résistante à l'usure et au rayure. Ne jaunit pas et est permanent élastique. Après séchage suffisant, (7 jours) : résistant à l'eau et aux produits d'entretien ménagers. Facile à appliquer.
APPLICATION	Convient aux parquets, planchers, escaliers en bois, frisettes, meubles, dessus de table, comptoirs etc. Protège durablement tout objet peint avec Lithox et Putop.
TEINTES	Transparent.
BRILLANCE	Brillant, satin et mat.
CONDITIONNEMENT	1, 2,5 et 10 litres.
DONNÉES DE BASE	Déterminé à 23°C et 50% H.R. Densité : 1,01 - 1,05 kg/dm ³ . Recouvrable : après env. 3 heures. Praticable : après env. 5 heures. Complètement durcie : après 7 jours. Conservation : 12 mois au minimum dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec. C.O.V. : classe A/i. 140 g/l (2010) contient max. 85 g/l.
RENDEMENT	10 - 12 m ² /l dépendant du support.
MISE EN OEUVRE	Méthode d'application : brosse à poils doux et longs, rouleau à poils courts non pelucheux. : peut être pulvérisé excellemment au pistolet et/ou airless. Condition d'application : support et la température ambiante au-dessus de 5°C. : humidité relative max. 80%. : assurer une ventilation adaptée. Dilution : non, prêt à l'emploi.

CONDITION DU SUPPORT

Bois non traité.

- Nettoyer à fond. Dégraisser les bois graisses.
- Poncer.
- Appliquer 3 couches de Putop PU Clear.
- Poncer après la première couche.

Bois traité.

- Nettoyer et poncer à fond.
- Appliquer 1 ou 2 couches de Putop PU Clear.

REMARQUES

Veiller à ce qu'il y ait toujours une circulation d'air suffisante quand vous appliquez Putop PU Clear, de manière que l'eau vaporisée puisse être évacuée; pas de courant d'air, sinon le séchage sera irrégulier.

Putop PU Clear Mat atteint sa matité finale après 7 jours de durcissement complète.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau, immédiatement après usage.

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99.

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève de la responsabilité du client ou de l'utilisateur.

En parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité.